# Mipa 2K-Prefilled-spray
# Lakspray
## Productinformatie

D -2/0317

Art.nr.: 21203 0000 / 400 ml
Art.nr.: 21206 0000 / 250 ml

Mipa 2K-Prefilled-spray is voorgevuld met drijfgas en andere hulpstoffen. De verharder is al in de bus geïntegreerd en kan voor verwerking worden geactiveerd. Het eindproduct ontstaat door het toevoegen van onverdunde 2K deklak.
De vakspecialist is aansprakelijk voor het eindproduct.




**Ondergrond:**
Goed gedroogde 2K primers of 2K fillers
1K primer of 1K filler (alleen indien over te lakken met 2K).
Gehard en geschuurd oud lakwerk (alleen indien over te lakken met 2K)
Breng indien nodig een testcoating aan!

**Voorbehandeling / reiniging:**
Oppervlak opschuren!
Voorreiniging met Mipa siliconenverwijderaar

**Bijzonderheden:**
De lak wordt met behulp van een spuitbusvuller in de spuitbus gevuld.
Voorzien van een verstelbare spuitmond voor fijne verneveling
Veelzijdige toepassingsmogelijkheden
Veilige en “zuivere” toevoeging van de verharder.
Brandstofbestendig!
Geschikt voor alle in de handel verkrijgbare isocyanaatuithardende 2K-deklakken (MR 2: 1/3: 1)

**Kleur / glansgraad:**
Afhankelijk van het product dat wordt gevuld (lak).

**Voorbereiding:**
Vulhoeveelheid 2K-Prefilled-Spray 400 ml: 100 ml
Vulhoeveelheid 2K-Prefilled-Spray 250 ml: 50 ml

Bus vóór gebruik krachtig schudden!

Verwijder de rode drukknop van de kap vlak voor het lakken. Draai de bus 180° en plaats op pin aan de onderkant van de bus.

Plaats de bus met de dop ondersteboven op een stevige ondergrond. Druk met de bal van uw hand de rode ontgrendelingsknop zo ver mogelijk in.

Schud de bus opnieuw grondig na het ontgrendelen om de inhoud te mengen.

**Spuitgangen:**
Spuittests – spuitafstand ca. 25 cm
2- 3 spuitgangen. Droge laagdikte van 50 µm.

**Uitdamptijd:**
5 minuten tussen de spuitgangen

**Na afloop van de werkzaamheden:**
Draai na gebruik de spuitbus ondersteboven en maak de spuitmond leeg,

dit voorkomt dat het lakmateriaal in de spuitmond opdroogt.

**Droogtijden:**

**Droging:**

| | |
|---|---|
| **Stofdroog:** | 15 - 20 min. / 20 °C |
| **Grijpvast:** | 4 - 5 uur / 20 °C |
| **Gereed voor montage:** | 24 uur / 20 °C |

**Verwerkingstijd:** 5 - 6 uur

**Verwerkings-condities:**
Vanaf +10 °C en tot 80% relatieve luchtvochtigheid

**Opslag:**
Goed afgesloten in koele, droge ruimtes 12- 18 maanden houdbaar.

**VOC-Wetgeving:**
EU-grenswaarde voor product (categorie B/e): 840 g/l (2007)
Dit product bevat max. 840 g/l VOC

**Veiligheids-adviezen:**
zie veiligheidsinformatieblad

De eigenschappen van de lak zijn afhankelijk van het gevulde product. Bovenstaande uitspraken hebben betrekking op hoogwaardige 2K acrylaat autolakken.

Dit informatieblad is ter informatie! Voor zover wij weten, geeft de informatie de stand van de techniek weer en is gebaseerd op jarenlange ervaring met de vervaardiging van onze producten. De informatie is echter niet bindend en zonder garantie.

**MIPA SE** - Am Oberen Moos 1 - D-84051 Essenbach - Tel: +49 (0) 8703 / 922-0 - Fax: +49 (0) 8703 / 922-100
E-mail: mipa@mipa-paints.com - www.mipa-paints.com