Mipa 2K-Klarlack-Spray
Incl. verharder
Productinformatie

D - 5/0121

Art.nr.: 21291 0000 / 400 ml (glanzend)
Art.nr.: 21290 0000 / 250 ml (glanzend)
Art.nr.: 21293 0000 / 400 ml (mat)

Mipa 2-componenten blanke lakspray is een sneldrogende, hoogglans of matte blanke lak voor 2-laags coatings met optimale verloop. Hoge bestendigheid tegen alle weersinvloeden, alsmede chemische en mechanische belasting.
Brandstofbestendig!



Ondergrond:
2-laags basislak,
Schone, vetvrije en droge te lakken oppervlakken

Voorbehandeling / reiniging:
Voorreiniging met Mipa siliconenverwijderaar

Bijzonderheden:
Hoge UV-bescherming, vergeelt niet, lichtecht
Uitstekende weers- en krasbestendigheid
Uitstekend verloop- en spuitpatroon.
Veilige en “schone” toevoeging van de verharder.
Zeer goed bestand tegen chemische en mechanische belasting
Brandstofbestendig.

Kleur / glansgraad:
Kleurloos / hoogglans - mat

Voorbereiding:
Bus vóór gebruik krachtig schudden!

Verwijder de rode drukknop van de kap vlak voor het lakken. Draai de bus 180° en plaats op pin aan de onderkant van de bus.

Plaats de bus met de dop ondersteboven op een stevige ondergrond.
Druk met de bal van uw hand de rode ontgrendelingsknop zo ver mogelijk in.

Schud de bus opnieuw grondig na het ontgrendelen om de inhoud te mengen.

Spuitgangen:
Spuittests – spuitafstand ca. 25 cm
2- 3 spuitgangen. Droge laagdikte van 40 - 50 µm.

Uitdamptijd:
5 minuten tussen de spuitgangen

Na afloop van de werkzaamheden:
Draai na gebruik de spuitbus ondersteboven en maak de spuitmond leeg,

dit voorkomt dat het lakmateriaal in de spuitmond opdroogt.

Droogtijden:

Droging:

Stofdroog:	10 - 15 min. / 20°C
Grijpvast:	4 uur / 20°C
Gereed voor montage:	24 uur / 20°C
Polijstbaar:	8 - 9 uur / 20°C (alleen voor 2K-Klarlack-Spray glanzend)

Verwerkingstijd: 5 - 6 uur

Verwerkings-condities:
Vanaf +10 °C en tot 80% relatieve luchtvochtigheid

Opslag:
Goed afgesloten in koele, droge ruimtes 2 jaar houdbaar.

VOC-Wetgeving:
EU-grenswaarde voor product (categorie B/e): 840 g/l
Dit product bevat max. 840 g/l VOC

Veiligheids-adviezen:
zie veiligheidsinformatieblad

Dit informatieblad is ter informatie! Voor zover wij weten, geeft de informatie de stand van de techniek weer en is gebaseerd op jarenlange ervaring met de vervaardiging van onze producten. De informatie is echter niet bindend en zonder garantie.

MIPA SE - Am Oberen Moos 1 - D-84051 Essenbach - Tel: +49 (0) 8703 / 922-0 - Fax: +49 (0) 8703 / 922-100
E-mail: mipa@mipa-paints.com - www.mipa-paints.com