Mipa 2K-EP- Grundierfiller Spray
Incl.
verharder

Productinformatie

D - 2/0920

Art.nr.: 21321 0000

Mipa 2-componenten EP-Grundierfiller Spray is een primer die voldoet aan de hoogste eisen.
De uitstekende hechtings- en corrosiebeschermende eigenschappen evenals een optimaal verloop kenmerken dit product. Overlakbaar met basislakken, basislakken op waterbasis, 2K deklakken en 2K blanke lak. Uitstekende uitharding en isolerende werking. Oplosmiddelbestendig.



Ondergrond:

Aluminium, zink, staal, GFK,
Schoon, vetvrij en droog.
Schuur indien nodig op.
Niet aanbrengen op acid primers

Voorbehandeling / reiniging:

Voorreiniging met Mipa siliconenverwijderaar

Bijzonderheden:

Uitstekende uitharding en isolerende werking
Uitstekende hechting en corrosiebeschermende eigenschappen
Uitstekend verloop- en spuitpatroon.
Overlakbaar met basislakken, basislakken op waterbasis,
2K deklakken en 2K blanke lak
Veilig en en "zuivere" toevoeging van verharder.
Zeer goed bestand tegen chemische en mechanische belasting
Brandstofbestendig.

Kleur / glansgraad: Beige

Voorbereiding:

Bus vóór gebruik krachtig schudden!

Verwijder de rode drukknop van de kap
Vlak voor het lakken. Draai de bus 180° en plaats op pin aan de onderkant van de bus.

Plaats de bus met de dop ondersteboven op een stevige ondergrond.
Druk met de bal van uw hand de rode ontgrendelingsknop zo ver mogelijk in.

Schud de bus opnieuw grondig na het ontgrendelen om de inhoud te mengen

Spuitgangen:

Spuittests – spuitafstand ca. 25 cm
2 spuitgangen. Droge laagdiktes van 70 µm mogelijk

Uitdamptijd:

Tussentijdse uitdamptijd: 10 - 15 minuten afhankelijk van de temperatuur
Einduitdamptijd: ca. 30 min. voor oven-/IR-droging

Na afloop van de werkzaamheden:

Draai na gebruik de spuitbus ondersteboven en maak de spuitmond leeg,

dit voorkomt dat het lakmateriaal in de spuitmond opdroogt.

Droogtijden:

Overlakbaar: 50 - 60 min droging / kamertemperatuur

Droging:

Stofdroog: 15 min. / 20 °C
Grijpvast: 5 uur / 20 °C
Schuurbaar: 12 uur / 20 °C of 30 min. / 60 °C

IR-droging: Kan geschuurd worden na 1 uur IR-droging

Verwerkingstijd: 4 dagen

Verder e verwerking:

Droog schuren: P 400 - P 500

Nat schuren: P 800

Verwerkings-condities: Vanaf +10 °C en tot 80% relatieve luchtvochtigheid
Indien de 2K EP primer-filler na 3 dagen wordt overgelakt, moet deze vooraf geschuurd worden.

Opslag: Goed afgesloten in koele, droge ruimtes 12- 18 maanden houdbaar.

VOC-Wetgeving: EU-grenswaarde voor product (categorie B/e): 840 g/l (2007)
Dit product bevat max. 675 g/l VOC

Veiligheidsadvies: Zie veiligheidsinformatieblad

Dit informatieblad is ter informatie! Voor zover wij weten, geeft de informatie de stand van de techniek weer en is gebaseerd op jarenlange ervaring met de vervaardiging van onze producten. De informatie is echter niet bindend en zonder garantie.

MIPA SE - Am Oberen Moos 1 - D-84051 Essenbach - Tel: +49 (0) 8703 / 922-0 - Fax: +49 (0) 8703 / 922-100
E-mail: mipa@mipa-paints.com - www.mipa-paints.com