

Gebruik

1K hechtende primer voor de meeste kunststoffen die op auto's worden gebruikt: ABS, EP-laminaat, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hard, PUR zacht, PVC.


Verbruik: 8,0 - 10,0 m²/l

Verwerkingsinstructies



Kleur

transparant-zilver



Mengverhouding

Verharder

naar gewicht (lak:Verharder)

naar volume (lak: Verharder)

--

--

--



Verharder

voor volledig lakwerk

voor gedeeltelijk lakwerk

--

--



Verwerkingstijd

--



Verdunning

spuitklaar afgesteld



Spuitviscositeit

Vloeibeker

Airmix/Airless

12 - 15 s 4 mm DIN

--



Wijze van aanbrengen

Wijze van aanbrengen

Verharder

Druk (bar)

Spuitmond (mm)

Spuitgangen

Verdunning

Vloeibeker (hogedruktechnologie)


--

1,6 - 2

1,2 - 1,3

1

--



Uitdamp tijd

--

Droge laagdikte

3 - 5 µm



Droog tijd

Objecttemp.

Stofdroog

Grijpvast

Kan worden geschuurd voor montage

Overlakbaar

20 °C

--

--

--

10 min

Versie: d 0716

Dit informatieblad is ter informatie! Voor zover wij weten, komt de informatie overeen met de stand van de techniek en is gebaseerd op jarenlange ervaring in de fabricage van onze producten. Ze ontslaan de gebruiker echter niet van de verantwoordelijkheid om de geschiktheid en het gebruik van onze producten voor het beoogde doel met inachtneming van de desbetreffende toestand van het object goed te controleren. Veiligheidsinformatiebladen en waarschuwingen op de verpakking moeten in acht worden genomen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de informatie op elk moment te wijzigen en aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting tot actualisering.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)8703/922-0 · Fax: +49(0)8703/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Opmerkingen

Bewaren:	in de gesloten originele verpakking gedurende minimaal 3 jaar
VOS-wetgeving:	--
Verwerkingscondities:	Vanaf +10 °C en tot 80% relatieve luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende luchttoevoer en -afzuiging.
Verwerkingsinstructies:	Temper voor het lakken de te lakken delen 60 minuten op 60 °C. Ontvet de oppervlakken grondig met Mipa kunststofreiniger antistatisch of Mipa siliconenverwijderaar. Grondig schuren met MP Soft Pad superfine met Mipa kunststofreiniger antistatisch of Mipa siliconenverwijderaar. Nareiniging met Mipa kunststofreiniger antistatisch of Mipa siliconenverwijderaar. Laat de onderdelen goed drogen. LET OP: Losmiddelen moeten volledig worden verwijderd! Na het voltooiën van de bovenstaande voorbehandeling adviseren wij een bevochtigingstest met water; herhaal de voorbehandeling als het water sterk afparelt.