

Gebruik

Kleurloos 2K-hechtmiddel voor niet opgeschuurde laklagen. Zeer effectief voor opnieuw lakken en het aanbrengen van beletteringen. Geen lakspatten zichtbaar. Kan ook worden gebruikt om plamuurvlekken te isoleren. Chromaatvrij, optimaal deklakniveau.


Verbruik: 12,0 - 15,0 m²/l (bij 20 - 30 µm TSD)

Verwerkingsinstructies



Kleur

melkachtig troebel



Mengverhouding

Verharder

Mipa 2K-MS-verharder

naar gewicht lak: Verharder

--

naar volume lak: Verharder

2 : 1



Verharder

voor volledig lakwerk

Mipa 2K-MS-verharder MS 25

Mipa 2K-MS-verharder MS 40

voor gedeeltelijk lakwerk

Mipa 2K-MS-verharder MS 10

--



Verwerkingstijd


2 uur met Mipa 2K-MS-verharder MS 10 bij 20 °C

3 uur met Mipa 2K-MS-verharder MS 25/ 40 bij 20 °C



Verdunning

0 - 5% Mipa 2K-verdunning V 25



Spuitviscositeit

Vloeibeker

16 - 18 s 4 mm DIN

Airmix/Airless

--



Wijze van aanbrengen

Wijze van aanbrengen

Vloeibeker
(Hogedruktechnologie)

HVLP
(lagedruktechniek)

HVLP /
inwendige sproeierdruk

Verharder

--

--

--

Druk (bar)

1,6-2

1,6-2

0,7

Spuitmond (mm)

1,3 - 1,5

1,3 - 1,5

--

Spuitgangen

1 - 2

1 - 2


--

Verdunning

0 - 5

0 - 5

--



Uitdamptijd

5 - 8 min tussen de spuitgangen

10 - 15 min voor het drogen in de oven

Droge laagdikte

20 - 30 µm



Droogtijd

Objecttemp.
20 °C

Stofdroog
--

Grijpvast
--

**Gereed voor
montage**
--

Schuurbaar
--

Overlakbaar
15 - 20 min

Opmerkin gen

Opslag: in de gesloten originele verpakking gedurende minimaal 3 jaar

VOS-wetgeving: EU-grenswaarde voor product, categorie B/c 540 g/l
Dit product bevat max. 494 g/l

Verwerkingscondities: Vanaf +10 °C en tot 80% relatieve luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende luchttoevoer en -afzuiging.

Verwerkingsinstructies: De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Voorafgaand blanke metalen ondergronden gronden voor optimale corrosiebescherming. Mipa 2K-Transparente Sealer binnen 24 uur overlakken. Bij een droging langer dan 24 uur is tussentijds schuren noodzakelijk.