

Gebruik

De Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3 is een hoogwaardige 2K-filler voor snel en effectief reparatielakwerk (op basis van Express-technologie). Door zijn speciale formule hardt Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3 zeer snel uit op kamertemperatuur (20 °C) en kan na ongeveer 60 minuten drogen (afhankelijk van luchtvochtigheid, laagdikte en temperatuur) worden geslepen. Hierdoor zijn grote besparingen mogelijk door het elimineren van verwarmingsgerelateerde kosten. Tegelijkertijd worden zeer snelle cyclustijden aangehouden, omdat het lakken niet onderbroken hoeft te worden door opwarmintervallen. Eventueel is ovdroging ook mogelijk, waarbij kan worden geschuurd na droging van ca. 10 - 15 minuten bij 60 °C of 20 - 25 minuten bij 40 °C plus een afkoelfase. Als alternatief kan 5 - 10 minuten IR-drogen worden uitgevoerd.

Klaar voor gebruik na toevoeging van Mipa 2K-HS-verharder HX 10 of HS 10. Uitstekende hechting op blanke metalen. Ideaal voor spotrepair.


Verbruik: 6,0 - 8,0 m²/l

Verwerkingsinstructies



Kleur

grijs



Mengverhouding

Verharder

2K-HX-verharder HX 10

2K-verharder HS 10

naar gewicht lak: Verharder

--

--

naar volume lak: Verharder

4 : 1

4 : 1



Verharder

voor volledig lakwerk

--

voor gedeeltelijk
lakwerk




Verwerkingstijd

45 min bij 20 °C



Verdunning

0 - 10% Mipa 2K-verdunning V 25



Spuitviscositeit

De spuitklare viscositeit wordt bereikt nadat de verharder is toegevoegd. Voor zeer gladde oppervlakken kan tot 10% Mipa 2K-verdunning V 25 worden toegevoegd.

Vloeibeker

20 - 30 s 4 mm DIN

Airmix/Airless

--




Wijze van aanbrengen

Wijze van aanbrengen	Verharder	Druk (bar)	Spuitmond (mm)	Spuitgangen	Verdunning
Vloeibeker (hogedruktechnologie)	--	1,6 - 2	1,3 - 1,8	1 - 2	--
HVLP (lagedruktechniek)	--	1,6 - 2	1,3 - 1,8	1 - 2	--
HVLP / inwendige sproeierdruk	--	0,7	--	--	--

Versie: d 0720

Dit informatieblad is ter informatie! Voor zover wij weten, komt de informatie overeen met de stand van de techniek en is gebaseerd op jarenlange ervaring in de fabricage van onze producten. Ze ontslaan de gebruiker echter niet van de verantwoordelijkheid om de geschiktheid en het gebruik van onze producten voor het beoogde doel met inachtneming van de desbetreffende toestand van het object goed te controleren. Veiligheidsinformatiebladen en waarschuwingen op de verpakking moeten in acht worden genomen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de informatie op elk moment te wijzigen en aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting tot actualisering.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)8703/922-0 · Fax: +49(0)8703/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

**Uitdamp tijd**

2 - 5 min tussen de lagen

10 - 15 min voor het drogen in de oven

Droge laagdikte

50 - 100 µm

**Droog tijd**

Objecttemp.	Stofdroog	Grijpvast	Gereed voor montage	Schuurbaar	Overlakbaar
20 °C	5 - 10 min	25 - 30 min	--	1 h	--
60 °C	2 - 5 min	10 min	--	10 - 15 min	--
Droging met IR kortegolfstraler	--	--	--	5 min	--
Droging met IR middengolfstraler	--	--	--	10 - 15 min	--

Opmerkingen

Bewaren:	in de gesloten originele verpakking gedurende minimaal 3 jaar
VOS-wetgeving:	EU-grenswaarde voor product, categorie B/c 540 g/l Dit product bevat max. 520 g/l
Verwerkingscondities:	Vanaf +10 °C en tot 80% relatieve luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende luchttoevoer en -afzuiging.
Verwerkingsinstructies:	Bij gebruik op blanke metalen ondergronden vooraf primeren met Mipa hechtmiddelen (bijv. Mipa Rapidprimer, Mipa Activprimer of Mipa WBS 1K-primer-filler). Kleinere stalen en ijzeren oppervlakken tot een oppervlak ter grootte van een handpalm kunnen direct worden overgelakt. Kan worden geschuurd met schuurpapier P 400 droog of P 600 nat voor 1-laagse deklaklagen, voor 2-laagse deklaklagen wordt het gebruik van schuurpapier P 500/600 droog of P 800/1000 nat aanbevolen. Niet gebruiken op thermoplastische ondergronden. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Oppervlakken schuren. Verwijder oude lak of primers die niet zijn uitgehard.

Versie: d 0720

Dit informatieblad is ter informatie! Voor zover wij weten, komt de informatie overeen met de stand van de techniek en is gebaseerd op jarenlange ervaring in de fabricage van onze producten. Ze ontslaan de gebruiker echter niet van de verantwoordelijkheid om de geschiktheid en het gebruik van onze producten voor het beoogde doel met inachtneming van de desbetreffende toestand van het object goed te controleren. Veiligheidsinformatiebladen en waarschuwingen op de verpakking moeten in acht worden genomen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de informatie op elk moment te wijzigen en aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting tot actualisering.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)8703/922-0 · Fax: +49(0)8703/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com