

Gebruik

Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54 is een snel te schuren 2K-primer-filler met groot vulvermogen die een optimale corrosiebescherming en hechting biedt voor het overspuiten van auto's.

Het is ook mogelijk om deelgebieden op te vullen (spotrepair) zonder uitzakken en randvorming.


Verbruik: 5,0 - 6,0 m²/l

Verwerkingsinstructies**Kleur**

grijs (ca. RAL 7001)

donkergrijs (ca. RAL 7022)

zwart, wit

**Mengverhouding****Verharder****naar gewicht (lak: Verharder)****naar volume (lak: Verharder)**

Mipa 2K-verharder H 5 / H 10

--

4 : 1

**Verharder****voor volledig lakwerk**

Mipa 2K-verharder H 10

voor gedeeltelijk lakwerk

Mipa 2K-verharder H 5

**Verwerkingstijd**


1 uur met Mipa 2K-verharder H 5 bij 20 °C

2 uur met Mipa 2K-verharder H 10 bij 20 °C

**Verdunning**

5 - 10% Mipa 2K-verdunning kort V 10

5 - 10% Mipa 2K-verdunning V 25

**Spuitviscositeit****Vloeibeker**

30 - 55 s 4 mm DIN

Airmix/Airless

--

**Wijze van aanbrengen****Wijze van aanbrengen****Verharder****Druk (bar)****Spuitmond
(mm)****Spuitgangen****Verdunning**

Vloeibeker
(Hogedruktechnologie)

--

1,6-2

1,3-2

1 - 3

5-10

HVLP
(lagedruktechniek)

--

1,6-2

1,3-2

1 - 3

5-10

HVLP /
inwendige sproeierdruk


--

0,7

--

--

--

**Uitdamptijd**

5 - 8 min tussen de spuitgangen

10 - 15 min voor het drogen in de oven

Droge laagdikte

60 - 180 µm

**Droogtijd**

Objecttemp.	Stofdroog	Grijpvast	Gereed voor montage	Schuurbaar	Overlakbaar
20 °C	--	--	--	3 - 5 uur	--
60 °C	--	--	--	30 - 40 min	--
IR-droging kortegolf	--	--	--	8 min	--
IR-droging middengolf	--	--	--	10 - 15 min	--

Opmerkingen

Opslag: In de gesloten originele verpakking gedurende minimaal 3 jaar

VOS-wetgeving: EU-grenswaarde voor product, categorie B/c 540 g/l
Dit product bevat max. 540 g/l

Verwerkingscondities: Vanaf +10 °C en tot 80% relatieve luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende luchttoevoer en -afzuiging.

Verwerkingsinstructies: Bij gebruik op blanke metalen ondergronden vooraf primeren met Mipa hechtmiddelen (bijv. Mipa Rapidprimer, Mipa Aktivprimer of Mipa WBS 1K-Grundierfiller). Kleinere stalen en ijzeren oppervlakken tot een oppervlak ter grootte van een handpalm kunnen direct worden overgelakt. Kan worden geschuurd met schuurpapier P 400 droog of P 600 nat voor 1-laagse deklaklagen, voor 2-laagse deklaklagen wordt het gebruik van schuurpapier P 500/600 droog of P 800/1000 nat aanbevolen. Niet gebruiken op thermoplastische ondergronden. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Oppervlakken schuren. Verwijder niet uitgeharde oude lak of primers.