


Gebruik

Mipa 2K-HS-Express Klarlack CX 2 is een hoogwaardige acryl blanke lak voor snel en efficiënt overspuiten (Express-technologie), speciaal voor oven droging. Na 15 minuten drogen bij 60 °C of 25 minuten bij 40 °C kunnen de gelakte delen na afkoeling gepolijst worden. Mipa 2K-HS-Express blanke lak CX 2 is ook geschikt voor het gedeeltelijk lakken van personenauto's. Klaar voor gebruik na toevoeging van Mipa 2K-HS-verharder. Uitstekend bestand tegen omgevings- en weersinvloeden, niet vergelend en met een blijvend glansbehoud.

Verbruik: 9,0 - 10,0 m²/l

Verwerkingsinstructies**Kleur**

Kleurloos

**Mengverhouding****Verharder**

Mipa 2K-HS-verharder

naar gewicht (lak: Verharder)

--

naar volume (lak: Verharder)

2 : 1

**Verharder****voor volledig lakwerk**

HS 35 voor grote oppervlakken of hogere temp.

voor gedeeltelijk lakwerk

HS 10 voor kleine rep. (Express-technologie)

HS 25 voor gedeeltelijk lakken

**Verwerkingstijd**

70 min met Mipa 2K-HS-verharder HS 10 bij 20 °C

80 min met Mipa 2K-HS-verharder HS 25 bij 20 °C

80 min met Mipa 2K-HS-verharder HS 35 bij 20 °C

**Verdunning**

--

**Spuitviscositeit**

spuitklaar na toevoeging van verharder

Vloeibeker

17 - 19 s 4 mm DIN

Airmix/Airless

--

**Wijze van aanbrengen****Wijze van aanbrengen****Verharder****Druk (bar)****Spuitmond
(mm)****Spuitgangen****Verdunning**

Vloeibeker
(hogedruktechnologie)

--

2 - 2,5

1,2 - 1,3

1,5

--

HVLP
(lagedruktechniek)

--

2 - 2,2

1,2 - 1,3

2

--

HVLP /
inwendige sproeierdruk


--

0,7

--

2

--

**Uitdamptijd**

3 - 5 min tussen de lagen 10 - 15 min
voor het drogen in de oven

Droge laagdikte

40 - 60 µm

**Droogtijd**

Objecttemp.	Stofdroog	Grijpvast	Gereed voor montage	Schuurbaar	Overlakbaar
20 °C	15 - 20 min	1 - 2 uur	6 h	--	--
60 °C	--	15 min	--	--	--
Droging met IR kortegolfstraler	--	8 min	--	--	--
Droging met IR middengolfstraler	--	10 - 15 min	--	--	--

Opmerkingen

Bewaren:	in de gesloten originele verpakking gedurende minimaal 3 jaar
VOS-wetgeving:	EU-grenswaarde voor product, categorie B/d 420 g/l Dit product bevat max. 420 g/l
Verwerkingscondities:	Vanaf +10 °C en tot 80% relatieve luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende luchttoevoer en -afzuiging.
Verwerkingsinstructies:	--