


Gebruik

Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM met een glansgraad van 15 - 20 glanseenheden onder een hoek van 60° is een VOS-conforme high solid acryl blanke lak voor hoogwaardig mat lakwerk (volledig en gedeeltelijk lakwerk) in de personenautosector. Ook zeer geschikt voor het aanpassen van de glansgraad van Mipa 2K-HS-Klarlacken en Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 2. Zorgt voor een gelijkmatig matte blanke lak op oplosmiddel- en watergedragen lakken. Mipa 2K-HSKlarlack matt CCM heeft een hoge weerstand tegen alle weersinvloeden, evenals tegen chemische en mechanische belastingen.

Verbruik: 10,0 - 12,0 m²/l

Verwerkingsinstructies**Kleur**

Kleurloos

**Mengverhouding****Verharder****naar gewicht lak: Verharder****naar volume lak: Verharder**

Mipa 2K-MS-verharder MS 25/ 40

--

2 : 1

Mipa 2K-HS-verharder HS 25/ 35

--

3 : 1

**Verharder****voor volledig lakwerk****voor gedeeltelijk lakwerk**

Mipa 2K-MS-verharder MS

Mipa 2K-MS-verharder MS

40 Mipa 2K-HS-verharder HS

25 Mipa 2K-HS-verharder HS

**Verwerkingstijd**

1 uur bij 20 °C

**Verdunning**

Mipa 2K-verdunning V 25 Mipa

2K-verdunning lang V 40

**Spuitviscositeit****Vloeibeker****Airmix/Airless**

16 - 18 s 4 mm DIN

--

**Wijze van aanbrengen****Wijze van aanbrengen****Verharder****Druk (bar)****Spuitmond (mm)****Spuitgangen****Verdunning**

Vloeibeker
(hogedruktechnologie)

--

2 - 2,5

1,2 - 1,3

1,5

25

HVLP
(lagedruktechniek)

--

2 - 2,2

1,2 - 1,3

1,5

25

HVLP /
inwendige sproeierdruk


--

0,7

--

--

--

**Uitdamptijd**

5 - 10 min tussen de lagen

30 - 45 min voor het drogen in de oven

Droge laagdikte

50 - 60 µm

**Droogtijd**

Objecttemp.	Stofdroog	Grijpvast	Gereed voor montage	Schuurbaar	Overlakbaar
20 °C	25 - 35 min	12 h	24 h	--	--
60 °C	--	30 min	2 h	--	--
Droging met IR kortegolfstraler	--	8 min	--	--	--
Droging met IR middengolfstraler	--	10 - 15 min	--	--	--

Opmerkingen

Bewaren:	In de gesloten originele verpakking gedurende minimaal 2 jaar
VOS-wetgeving:	EU-grenswaarde voor product categorie B/e 840 g/l Dit product bevat max. 495 g/l
Verwerkingscondities:	Vanaf +10 °C en tot 80% relatieve luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende luchttoevoer en -afzuiging.
Verwerkingsinstructies:	Optimale aanbrenging: ½ spuitgang dun, gesloten aanbrengen, daarna aflakken met 1 continue spuitgang. Om bij personenauto's een gelijkmatige glansgraad voor grote lakoppervlakken te garanderen, is het raadzaam deze coating aan het eind van de werkdag aan te brengen en een nacht bij kamertemperatuur te laten drogen. Mogelijke glansgraden in combinatie met Mipa 2K-HS-Klarlacken CC 4 / CC 6 / CC 7 / CC 8 / CC 9 en Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 2: Mipa 2K-HS Klarlack matt + Mipa 2K-HS-Klarlack / Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 2, mengverhouding 7:1 = zijdemat Mipa 2K-HS-Klarlack matt + Mipa 2K-HS-Klarlack / Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 2, mengverhouding 4:1 = zijdeglans Mipa 2K-HS-Klarlack matt + Mipa 2K-HS-Klarlack / Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 2, mengverhouding 3:1 = halfglans

Versie: d 0920

Dit informatieblad is ter informatie! Voor zover wij weten, komt de informatie overeen met de stand van de techniek en is gebaseerd op jarenlange ervaring in de fabricage van onze producten. Ze ontslaan de gebruiker echter niet van de verantwoordelijkheid om de geschiktheid en het gebruik van onze producten voor het beoogde doel met inachtneming van de desbetreffende toestand van het object goed te controleren. Veiligheidsinformatiebladen en waarschuwingen op de verpakking moeten in acht worden genomen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de informatie op elk moment te wijzigen en aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting tot actualisering.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)8703/922-0 · Fax: +49(0)8703/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com