


Gebruik

Basislak om een chroomlook te creëren met spiegeleffect. Geschikt voor het lakken van velgen, sierlijsten, aanbouwdelen, etc. Ter bescherming tegen weer-/ UV- en mechanische belastingen, aflakken met Mipa 2K blanke lakken gebaseerd op oplosmiddelen.

Verbruik: --

Verwerkingsinstructies**Kleur**

'mirror glaze' (zoals chroom)

**Mengverhouding****Verharder**

--

naar gewicht lak: Verharder

--

naar volume lak: Verharder

--

**Verharder**

voor volledig lakwerk

--

voor gedeeltelijk
lakwerk

**Verwerkingstijd**

--

**Verdunning**

--

**Spuitviscositeit**

klaar voor gebruik, indien nodig verdunnen met Mipa BC-verdunning

Vloeibeker

10 - 12 s 4 mm DIN

Airmix/Airless

--

**Wijze van aanbrengen****Wijze van aanbrengen****Verharder****Druk (bar)****Spuitmond
(mm)****Spuitgangen****Verdunning**

Vloeibeker
(hogedruktechnologie)

--

2 - 2,5

0,8 - 1,0

--

--

HVLP
(lagedruktechniek)

--

2 - 2,2

0,8 - 1,0

--

--

HVLP /
inwendige sproeierdruk


--

0,7

--

--

--

**Uitdamptijd**

2 - 5 min tussen de spuitgangen

Droge laagdikte

ca. 3 µm

**Droogtijd****Objecttemp.****Stofdroog****Grijpvast****Gereed voor montage****Schuurbaar****Overlakbaar**

20 °C

--

--

--

--

45 - 60 min

60 °C

--

--

--

--

30 min

Opmerkingen**Bewaren:**

in de gesloten originele verpakking gedurende minimaal 3 jaar

VOS-wetgeving:

--

Verwerkingscondities:

Vanaf +10 °C en tot 80% relatieve luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende luchttoevoer en -afzuiging.

Verwerkingsinstructies:

Kan niet direct op oude thermoplastische lak worden gebruikt.

Voorlakken:

Mipa 2K deklak zwart glanzend (bijv. Mipa PUR-T95, PUR HS-T95 of OC-T95). Binnen 4 dagen overlakken. Droog de voorlak minimaal 8 uur bij 20 °C of 30 minuten bij 60 °C.

Het oppervlak niet opschuren voordat u Mipa Vicrom 'mirror glaze' aanbrengt! Wrijf indien nodig eventuele oneffenheden weg. Om een optimale spiegellook te bereiken, moet een absoluut gladde en onberispelijke voorlak aanwezig zijn.

Effectlak:

Bij het aanbrengen van Mipa Vicrom 'mirror glaze' is het essentieel om ervoor te zorgen dat er alleen zeer dunne, gelijkmatige spuitlagen worden aangebracht. Hiervoor is het raadzaam om een grotere afstand tussen het spuitpistool en het te lakken object aan te houden en geen te natte lagen aan te brengen. In plaats daarvan moet Mipa Vicrom 'mirror glaze' voorzichtig worden verneveld om het best mogelijke spiegeleffect te garanderen. Het volgende is van toepassing: Hoe meer de zwarte voorlak doorschijnt, hoe groter het spiegeleffect.

Blanke lak:

Mipa Vicrom 'mirror glaze' na ca. 45-60 minuten uitdamp tijd bij kamertemperatuur of ca. 30 minuten bij 60 °C overlakken met oplosmiddelhoudende Mipa 2K blanke lakken. De eerste spuitgang moet zeer dun worden gehouden om de Mipa Vicrom 'mirror glaze' basecoat niet te veel op te lossen (dit zou het spiegeleffect aanzienlijk verslechteren). Na een tussentijdse uitdamp tijd van ca. 10-20 minuten kan de blanke lak vervolgens geleidelijk afgewerkt worden.

Tip: Om oplossen van de Mipa Vicrom 'mirror glaze' basislak nog effectiever tegen te gaan, kan een dunne laag Mipa WBC Beispritzlack worden voorgecoat vóór de eigenlijke blanke lak. Na een uitdamp tijd van ca. 5 minuten kan de laatste blanke lak worden aangebracht.