

Gebruik

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 14 Tix is een thixotrope, VOC-conforme high-solid acrylaat blanke lak voor het gedeeltelijk of volledig spuiten van personenauto's en bedrijfsvoertuigen en biedt een bijzonder hoge verticale stabiliteit en weerstand tegen koken bij het aanbrengen in dikke lagen. Mipa 2K-HS-Klarlack CC 14 Tix biedt een briljante afwerking en een optimale vloeijing op solventgedragen of watergedragen basislakken. Dankzij de speciale formulering garandeert Mipa 2K-HS-Klarlack CC 14 Tix over het algemeen een verbeterde procesbetrouwbaarheid in vergelijking met standaard HS blanke lakken.

Eenzijds is er een zeer hoge verticale stabiliteit, zelfs bij hoge verwerkingstemperaturen. Dit minimaliseert effectief het risico op defecten in de spuiten als gevolg van lopers bij het aanbrengen in dikke lagen.

Anderzijds is Mipa 2K-HS-Klarlack CC 14 Tix zeer goed bestand tegen koken. Daarom is het spuiten van horizontale oppervlakken zoals daken, voorkappen, enz. probleemloos mogelijk, zelfs wanneer het in zeer dikke lagen wordt aangebracht. Dit voordeel treedt ook op bij hoge verwerkingstemperaturen, omdat hier een verhoogde neiging tot koken en nazakken te verwachten is.

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 14 Tix kan onmiddellijk na geforceerde droging optimaal gepolijst worden en is zeer goed bestand tegen alle klimatologische omstandigheden, chemische stoffen en mechanische belasting. Klaar voor gebruik na menging met de verharder.


Verbruik: 10,0 - 12,0 m²/l

Verwerkingsinstructies



Kleur

Kleurloos



Mengverhouding

Verharder

Mipa 2K-HS-Verharder

in gewicht (lak : verharder)

--

in volume (lak : verharder)

2 : 1



Verwerkingstijd

50 min met Mipa 2K-HS-Verharder HS 10 bij 20 °C 70 - 90 min met Mipa 2K-HS-Verharder HS 25/ HS 35 bij 20 °C



Verharder voor volledig lakwerk


Mipa 2K-HS-Verharder HS 25

Mipa 2K-HS-Verharder HS 35

Voor gedeeltelijk lakwerk

Mipa 2K-HS-Verharder HS 10

--



Spuitviscositeit

Bovenbeker

Airmix/Airless

20 - 24 s 4 mm DIN

-



Verdunning

Mipa 2K-Verdunning kort V 10


Mipa 2K-Verdunning V 25

Mipa 2K-Verdunning lang V 40



Wijze van aanbrengen

Wijze van aanbrengen	Verharder	druk (bar)	sputmond(mm)	sputgangen	verduunning
vloeibeker (hogedruktechnologie)	--	2 - 2,5	1,2 - 1,3	1,5	0 - 5
HVLP (lagedruktechniek)	--	2 - 2,2	1,2 - 1,3	1,5	0 - 5
HVLP / inwendige sproeidruk	--	0,7	--	--	--



Uitdamp tijden

1 - 3 min tussen de lagen

10 - 15 min vóór het drogen in de oven

Droge laagdikte 50 - 60 µm



Droog tijden

Object temperatuur	Stof droog	Grijpvast	Gereed voor montage	Schuurbaar	Overspuitbaar
20 °C	15 - 25 min	6 - 7 h	24 h	---	-
60 °C	--	30 min	2 h	---	-
IR droging korte golf	--	8 min	--	---	-
IR droging midden golf	--	10 - 15 min	--	---	-

Opmerking: **Bewaren:** gedurende minstens 3 jaar in ongeopende originele verpakking

VOC Wetgeving : EU grenswaarde voor dit product (categorie B/d): 420 g/l
Dit product bevat max. 420 g/l of VOC

Verwerkingscondities: Vanaf +10 °C en tot 80 % relatieve luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende luchtventilatie.

Verwerkingsinstructies: Optimale toepassing: Breng een lichte doorlopende spuitlaag aan, gevolgd door 1 volledige spuitlaag.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com This technical data sheet is supplied for informational purposes only! According to our information, all data and recommendations correspond to the state of art and are based on years of experience in manufacturing our products. They do not exempt the user from his obligation to verify professionally, on his own responsibility, the suitability of our products to the intended purpose under prevailing conditions. Safety data sheets and warnings on packaging must be observed. We reserve the right to modify and to complete the information content at any time, without prior notice or obligation to update.