


Mipa WBC Beispritzlack is een component van het mengsysteem Mipa WBC en is ontworpen om het vervagen en uitspuiten van basislakken te vergemakkelijken om onopvallende retouches te verkrijgen. Mipa WBC-Beispritzlack kan ook worden aangebracht op de te repareren plek (grondverf). Vooral bij zilverkleuren kunnen kleine krasjes en schuursporen in de overgangszone worden uitgevlakt. Het droogt absoluut kleurloos op en garandeert een homogene overgang. Door het gebruik van Mipa WBC Beispritzlack kan de tint en de flop van het voertuig beter beoordeeld worden, vooral bij zilverkleuren. Spreidend vermogen: --

Verwerkingsinstructies



Kleur

kleurloos



Mengverhouding

Verharder

--

in gewicht (lak : verharder)

--

in volume (lak : verharder)

--



Verharder

voor volledig spuitwerk

--

voor gedeeltelijk

--




Verwerkingstijd

--



Verdunning

--



Spuitviscositeit

klaar voor gebruik

bovenbeker

15 - 16 s 4 mm DIN

Airmix/Airless

--



Toepassing

toepassing

verharder

spuitdruk
(bar)

spuitmond
(mm)

spruitgangen

verdunning

gravity spray gun (high pressure)

--

2 - 2,5

1,2 - 1,3

1

--

HVLP (low pressure)

--

2 - 2,2

1,2 - 1,3

1

--

HVLP / internal nozzle pressure


--

0,7

--

--

--



Uitdampijden ca. 5 min. of ca. 1 min.

met luchtpistool

**Droog tijden**

object temp.	Stof droog	grijpvast	klaar voor montage	schuurbaar	overspuitbaar
20 °C	--	--	--	--	5 min
air gun	--	--	--	--	1 min

Opmerking**Bewaren:**

minstens 2 jaar in ongeopende originele verpakking

VOC Regelgeving :

--

Verwerkingsomstandigheden:

vanaf +10 °C en tot 80 % relatieve luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende luchtventilatie.

Verwerkingsinstructies:

>0,4 m/s.

Version: en 1019

This technical data sheet is supplied for informational purposes only! According to our information, all data and recommendations correspond to the state of art and are based on years of experience in manufacturing our products. They do not exempt the user from his obligation to verify professionally, on his own responsibility, the suitability of our products to the intended purpose under prevailing conditions. Safety data sheets and warnings on packaging must be observed. We reserve the right to modify and to complete the information content at any time, without prior notice or obligation to update.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)8703/922-0 · Fax: +49(0)8703/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com